



AGIP Coro DWW 35 L

Agip Coro DWW 35 L je vysoce účinný vytěšňovač vody s velmi dobrou ochranou proti korozi a krátkou dobou schnutí.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP Coro DWW 35 L

Barva		3,0	
Hustota / 15°C	kg/m ³	798	DIN 51 757
Viskozita / 20°C	mm ² /s	2,8	DIN 51 562
Bod vzplanutí (Pensky-M.)	°C	65	DIN EN 22 719
Třída požárního nebezpečí VbF		A III	
Druh ochranného filmu		voskový, transparentní	
Kondenzační komora s proměnlivým klimatem	cykly	> 35	DIN 500 17 KFW
Solná postřiková komora	h	16	DIN 500 21 SS

VLASTNOSTI

- isoparafinické rozpouštědlo
- vytváří voskový ochranný film s velice dobrou ochranou proti korozi
- vynikající intenzivní schopnost vypuzování vody
- vypíratelný pomocí běžných průmyslových čistících prostředků
- krátká doba schnutí
- ponorná lázeň je velice stabilní vůči kyselým a alkalickým roztokům
- ve vhodném obalu je zajištěna ochrana i při velmi obtížných přepravních postupech
- ochrana proti korozi : uvnitř obalu 12-18 měsíců, vně pod přístřeškem 6-12 měsíců

POUŽITÍ

Agip Coro DWW 35 L je určen pro sušení a konzervování mokřích hromadných i malých dílů po soustružení, frézování, ražení a lisování, jejichž konzervování pro delší dobu je nutné.

Přitom se odstraní stávající film z vody nebo vlhkosti a současně povrch kovů potáhne voskovým filmem.

Aplikace se provádí přípravkem ve stavu, jaký byl při dodání, především máčením. Nanášení je však také možné provést postřikem nebo štětcem.

