



AGIP Coro KSO 20 U

Agip Coro KSO 20 U je ochranný prostředek proti korozi, bez rozpouštědla, který umožňuje následné tváření plechových dílů.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP Coro KSO 20 U

Číslo barvy		4	
Hustota / 15°C	kg/m ³	915	DIN 51 757
Viskozita / 40°C	mm ² /s	60	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	196	DIN ISO 2592
Obsah aromátů	% hmotnosti	< 7	
Zvlhčovací komora	h	200	ASTM D 1748
Kondenzační komora s proměnlivým klimatem	cykly	> 20	DIN 51 386-1
Solná postřiková komora	h	24	DIN 5002 I SS

VLASTNOSTI

- bezpečná ochrana proti korozi i při extrémních klimatických podmínkách
- kompatibilní s běžnými lepicími systémy v konstrukci automobilů
- vysoký tvářecí výkon
- snadná odstranitelnost
- bez povinnosti označení
- může být použit také jako olej na tažení

POUŽITÍ

Agip Coro KSO 20 U se užívá převážně v ocelářském průmyslu. Produkt se nanáší na povrch postřikovacím způsobem, především elektrostaticky, nebo se nanáší pomocí válců.

Pro postřik a filtrování se doporučuje pracovní teplota 40 – 60 °C.

