



AGIP Coro KSW 50 L

Agip Coro KSW 50 L je voskový prostředek proti korozi s vysokou účinností.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP Coro KSW 50 L

Vzhled		běžový	
Hustota / 15°C	kg/m ³	810	DIN 51 757
Viskozita / 20°C	mm ² /s	30	DIN 51 562
Bod vzplanutí Abel - Pensky	°C	59	DIN 51 755
Solná postřiková komora	h	> 300	DIN 50 021 SS
Kondenzační komora s proměnlivým klimatem	cykly	> 50	DIN 50 017

VLASTNOSTI

- na bázi rozpouštědla bez obsahu aromátů s nepatrným zápachem
- vytváří voskový, na dotek pevný ochranný film
- vysoká ochrana proti korozi
- třída požárního nebezpečí VbF: A III
- vosková disperze

POUŽITÍ

Agip Coro KSW 50 L se hodí pro dlouhodobou konzervaci celoročně počasí vystavených strojů nebo materiálů, stejně jako ochrana proti korozi při transportu a trvalá protikorozní ochrana. Právě tak je použitelný jako ochrana podvozků nebo konzervační prostředek pro dutiny. Nanášení je možné postřikem.

Produkt je nutno skladovat při pokojové teplotě. Skladovací doba nejméně 6 měsíců.

