



AGIP metalPress FP 85 AL

Agip metalPress FP 85 AL je s vodou nemísitelný tvářecí olej s estery mastných kyselin pro vysekávání a tažení.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP metalPress FP 85 AL

Barva		žlutohnědá	ISO 2049
Hustota / 15°C	kg/m ³	880	DIN 51 757
Viskozita při 40°C	mm ² /s	61	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	190	DIN ISO 2592
Korozivní účinek na měď	koroz. stupeň	I-100A3	DIN 51 759
Čtyřkuličkový aparát - svařovací tlak	N	2600	DIN 51 530

VLASTNOSTI

- vysoce výkonný tvářecí olej bez aromátů
- dobrá schopnost snášet tlak
- přísady na bázi mastných esterů
- s velice dobrou ochranou proti stárnutí a proti korozi
- HLP 68
- polární aditiva

POUŽITÍ

Agip metalPress FP 85 AL se používá pro lehké až středně obtížné obráběcí postupy při hlubokém tažení a vysekávání. Nanášení se může provádět štětcem, válečkem, ponořením nebo postříkem. Má snášenlivost s barevnými kovy.

K odmaštění je možné použití alkalických čisticích prostředků. Měla by být zajištěna skladovací teplota 0 až +40 °C.

