



AGIP metalPress WM E

Agip metalPress WM E je s vodou mísitelná chladicí kapalina pro formování s polárními přísadami a účinnými EP-složkami.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP METALPRESS WM E

koncentrát:			
vzhled	tmavohnědý		
hustota/20°C	kg/m ³	930	DIN 51 757
viskozita při 40°C	mm ² /s	105	DIN 51 562
Bod vznícení	°C	> 130	DIN ISO 3016
emulze:			
vzhled		disperzní, bílá	
hodnota pH 10%-ní		9,2	DIN 51369
ochrana proti korozi 4%-ní	stupeň koroze	0 a 0	DIN 51360-2

VLASTNOSTI

- výkonné tažné médium
- použitelná mísená vodou nebo nemísená vodou
- dobrá schopnost přijímat tlak
- dobrá přilnavost
- neobsahuje chlór
- velmi dobrá ochrana proti korozi
- dlouhá životnost emulze

POUŽITÍ

Agip metalPress WM E je používána pro ražení a tažení plechů až do tloušťky 2 mm. Doporučujeme koncentraci emulze mezi 7 - 30% podle obtížnosti opracování.

K odmaštění je možno používat alkalických čističů.

ideální teplota uskladnění: 5 až +40°C

Faktory:

Zkouška na vrtací oleje: Refraktometr: 0,9

Změny vyhrazeny

