



Agip metalPress WM E

Agip metalPress WM E je s vodou mísitelný, tvářecí olej s polárními přísadami a EP aditivy.

CHARAKTERISTIKY (TYPICKÉ HODNOTY)

| metalPress WM E | Jednotky | | Testovací metoda |
|--------------------------------------|--------------------|-----|------------------|
| Hustota při 15°C | kg/m ³ | 930 | DIN 51 757 |
| Kinematická viskozita při 40°C | mm ² /s | 105 | DIN 51 562 |
| Bod vzplanutí | °C | 130 | DIN ISO 2592 |
| Barva | - | 5 | ASTM D 1500 |
| Hodnota pH při 10% koncentraci | | 9,2 | DIN 51 369 |
| Ochrana před korozi (4% koncentrace) | Kor.stupeň | 0-0 | DIN 51 360-2 |
| Faktor refraktometru | | 0,9 | |

VLASTNOSTI A VÝKON

- Výkonná tvářecí kapalina.
- Použitelná jako emulze s vodou nebo koncentrát.
- Vynikající schopnost absorbovat tlak.
- Dobrá přilnavost.
- Neobsahuje chlor.
- Velmi dobrá ochrana proti korozi.
- Dlouhá životnost emulze.

POUŽITÍ

Agip metalPress WM E se úspěšně používá pro vysekávání a tažení kovových plechů do 2 mm. Doporučujeme koncentraci emulze mezi 10 a 30% podle obtížností tvářecích procesů. Pro odmaštění je možno použít alkalické průmyslové čisticí prostředky.