



eni Rustia 27

eni Rustia 27 vytváří olejnatou protikorozní vrstvu filmu zejména vhodnou pro ochranu dokončených dílů a strojů.

CHARAKTERISTIKY (TYPICKÉ HODNOTY)

Charakteristika produktu

Viskozita při 40°C	mm ² /s	14
Vzhled	-	čirý
Bod vzplanutí PM	°C	130
Bod tuhnutí	°C	-45
Hustota při 15°C	kg/m ³	907

VLASTNOSTI A VÝKON

- **eni RUSTIA 27** je vhodný pro použití na kovové povrchy, které nejsou perfektně suché, protože rozprostře kapky vody tak, aby mohl dokonale pokrýt kov.
- Zaručuje speciální antioxidační a ochranné vlastnosti, které po použití na kovový povrch vykazují vynikající stav.
- Typickou účinnost **eni RUSTIA 27** ukazují následující výsledky laboratorních testů:

Test slaného spreje ASTM B 117	hodiny	24*
Vlhká komora ASTM D 1748	hodiny	2000*
Vytlačování vody MIL-L-644 B na výrobku	-	vyhovuje
Vytlačování vody MIL-L-644 B při skladování	-	vyhovuje
Specifická spotřeba – 2 hodiny	g/m ²	5,8
Tloušťka filmu – 2 hodiny	mikron	6,5
Krycí síla – 2 hodiny	m ² /kg	170
Smývatelnost (metoda UNICHIM 455)	%	100

*Materiál: ocel SAE 1009 nebo letecká ocel BS 5.511

POUŽITÍ

eni RUSTIA 27 je vhodný pro široké použití včetně např. poklopů mořských palubních průlezů a palubních strojů, jako pro obrovské použití v domácnostech jako pro psací a šicí stroje, elektrická zařízení, zámky, jízdní kola atd.

Rovněž se používá pro mazání střelných zbraní, postup je uveden dále:

- Ve vodě navlhčí hadr a postříkej dostatečným množstvím **eni RUSTIA 27**
- Opakovaně protáhni skrz drážku hlavně tak, aby se odstranily veškeré usazeniny a kyselé zbytky po spálení
- Opakuj postup s bavlněným nebo vlněným hadrem namočeným ve vodě a oleji
- Použij hadřík také na jiné části zbraně
- Suchým odstřížkem opatrně vysuš hlavěň a jiné části
- Aplikuj **eni Rustia 27** přímo do hlavně a dalších částí zbraně



eni Rustia 27

SPECIFIKACE

eni RUSTIA 27 splňuje vojenskou specifikaci JAN-C-372 pro oleje zabraňující korozi zbraní.